

Sortenverzeichnis der Betontankstelle

Lfd.Nr.	Sorte	Bezeichnung	Eignung	Verwendungsbereiche	Eigenschaften
01	Größtkorn 8 mm C 12/15 <i>früher: B15</i>	C 12/15, C1, XO, 8 <i>früher: B 15, KS, 8 mm</i>	unbewehrte Bauteile	Estrich, Streifenfundamente etc.	normal / erdfeucht 2,3 t/m ³
02	Größtkorn 16 mm C 12/15 <i>früher: B15</i>	C 12/15, C1, XO, 16 <i>früher: B 15, KS, 16 mm</i>	unbewehrte Bauteile	Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren, Tragschichten, Streifenfundamente	normal / erdfeucht 2,3 t/m ³
03	Größtkorn 8 mm C 20/25 <i>früher: B 25</i>	C 20/25, C1, XO, 8 <i>früher: B 25, KS, 8 mm,</i>	unbewehrte Bauteile	Estrich, Streifenfundamente etc.	normal / erdfeucht 2,3 t/m ³
04	Größtkorn 16 mm C 20/25 <i>früher: B 25</i>	C 20/25, C1, XO, 16 <i>früher: B 25, KS, 16 mm</i>	unbewehrte Bauteile	Estrich, Streifenfundamente etc.	normal / erdfeucht 2,3 t/m ³
05	Größtkorn 8 mm C 12/15 VZ <i>früher: B 15</i>	C 12/15, C1, XO, 8, VZ <i>früher: B 15, KS, 8 mm, VZ</i>	unbewehrte Bauteile	Estrich, Streifenfundamente etc.	normal / erdfeucht verzögert für 2-3 Stunden 2,3 t/m ³
06	Größtkorn 16 mm C 12/15 VZ <i>früher: B 15</i>	C 12/15, C1, XO, 16, VZ <i>früher: B 15, KS, 16 mm, VZ</i>	unbewehrte Bauteile	Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren, Tragschichten, Streifenfundamente	normal / erdfeucht verzögert für 2-3 Stunden 2,3 t/m ³
07	Größtkorn 8 mm C 20/25 VZ <i>früher: B 25</i>	C 20/25, C1, XO, 8, VZ <i>früher: B 25, KS, 8 mm, VZ</i>	unbewehrte Bauteile	Estrich, Streifenfundamente etc.	normal / erdfeucht verzögert für 2-3 Stunden 2,3 t/m ³